



180210260100



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0227



No. TJA20201110-1013

检 测 报 告

样 品 名 称: 含 510D 水基防锈剂的钢片

委 托 单 位: 维希艾环保新材料(上海)股份有限公司

检 验 类 型: 委托检验



中国包装科研测试中心

中国·天津·经济技术开发区黄海路海川街2号

TEL: 86. 22. 66231623/1625 FAX: 86. 22. 66231624

<http://www.packagetest.net>

Email: cprtclab@packagetest.net



声 明

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 2、全部复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。未经书面同意，不得部分复制本报告。
- 3、报告无批准、审核、编制签字无效，无骑缝章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、委托单位对送样委托样品的代表性和资料的真实性负责，本检测单位不承担任何相关责任。
- 6、一般情况，送样检验仅对来样负责。
- 7、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

中国包装科研测试中心

检 测 报 告

No. TJA20201110-1013

样品名称	含 510D 水基防锈剂的钢片		
检验类别	委托检验		
委托单位	维希艾环保新材料（上海）股份有限公司		
委托单位地址	上海市金山区金山工业区金腾路 1809 号		
委托人员	韦志航		
生产单位名称	维希艾环保新材料（上海）股份有限公司		
规格型号	/		
包装件质量	/	内装物质量	/
样品数量	3 件	样品尺寸	/
委托日期	2020 年 12 月 24 日	试验日期	2021 年 01 月 04 日
样品描述	由透明袋密封包装的含 510D 水基防锈剂的钢片，样品外观均无异常。		
检验依据	GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》		
检验项目	盐雾试验		
备注	客户要求：盐雾试验时，样品单元为“密封袋包装的含 510D 水基防锈剂的钢片”，试验后，观察袋内钢片表面无锈蚀。		

编制：

王江彦

审核：

史岩

批准：

汪志立

签发日期：2021/01/13

检 测 报 告

No. TJA20201110-1013

试验前样品检查

1 样品外观



2 样品描述

由透明袋密封包装的含 510D 水基防锈剂的钢片，样品外观均无异常。

3 环境温湿度

16°C； 18% RH。


试验结果

序号	试验项目	客户要求	试验结果	单项判定
1	盐雾试验	试验后观察袋内钢片表面无锈蚀	24 h 试验后袋内钢片表面均无锈蚀； 48 h 试验后袋内钢片表面均无锈蚀； 72 h 试验后袋内钢片表面均无锈蚀； 96h 试验后袋内钢片表面均无锈蚀	符合

检 测 报 告

No. TJA20201110-1013

试验过程



1、盐雾试验

试样编号：1~3

试验依据：GB/T 10125-2012

将样品放在盐雾试验箱内，调整盐雾试验箱的温度为 35℃，氯化钠的浓度为 5%。

每 24h 观察一次锈蚀情况，试验时间共 96h。

试验后检查照片



试验后，袋内钢片表面均无锈蚀

试验设备表

设备编号	设备名称	生产厂商	规格型号	校准/检定日期	校准/检定周期
Y045	盐雾腐蚀试验箱	无锡苏南试验设备	YWX/Q-250	2020.11.13	1 年

(报告正文结束)